



KONSERWACJA POWIERZCHNI USZLACHETNIONYCH TWARDYM OLEJOWOSKIEM FIDDES

Twardy olejowosk Fiddes to mieszanina naturalnych olejów, żywic oraz wosków oferująca twardość oraz czasową odporność na wodę, soki, colę, piwo. Produkt znajduje swe zastosowanie przy uszlachetnianiu drewnianych podłóg, blatów, mebli i wszelkich wyrobów z drewna wewnątrz pomieszczeń. W przeciwieństwie do powierzchni drewnianych wykończonych lakierem olejowosk pozwala drewnu oddychać, nie łuszczy się z czasem i umożliwia łatwą renowację powierzchni w wypadku jej uszkodzenia, zniszczenia bądź zużycia.

Produkt spełnia normę EN-71, pozwalającą stosować go na drewniane zabawki. Jest odporny na ciecze zgodnie z brytyjską normą BS 3900 G5. Odporność na ścieranie zgodnie z normą BS 3900 E15.

Powierzchnie uszlachetnione twardym olejowoskiem należy pielęgnować oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta:

1. W trakcie nanoszenia produktu oraz tuż po nim zapewnić dobrą wentylację. Olejowosk utwardza się poprzez oksydację, tj. reakcję z tlenem. Dotyczy to zarówno naniesień na surowe drewno, jak też aplikacji produktu w ramach uzupełnienia powłok.
2. Przez kilka pierwszych dni unikać mycia powierzchni wodą. W wypadku zalania mebla wodą lub inną cieczą usunąć ją suchą bawełnianą szmatką.



3. Meble uszlachetnione olejowoskiem standardowo odkurzamy na sucho oraz myjemy wilgotną bawełnianą szmatką, unikając nadmiaru wody. Do mycia podłóg polecany jest środek Surface Cleaner (dodany do wody do mycia powierzchni), który czyści i pielęgnuje powierzchnie olejowane. Środek Surface Cleaner stosujemy okresowo, raz na kilka tygodni. W wypadku mebli do ich mycia można stosować środek Fiddes Wood Cleaner lub wodę z dodatkiem delikatnych płynów czyszczących. Nie stosować silnych detergentów ani środków z dodatkiem substancji ściernych. Do mycia drewna nie wolno używać silnych środków myjących przeznaczonych do lakieru. Podczas pielęgnacji nie stosować aerozoli tzw. woskowych z dodatkiem silikonu. W razie starcia odpornej na zabrudzenia i wilgoć powłoki drewno należy umyć, a po wyschnięciu dołożyć 1-2 warstwy twardego olejowosku Fiddes w celu utworzenia odpornej powłoki.

4. W wypadku silnego zabrudzenia fragmentu powierzchni przeczyszczyć ją środkiem Fiddes Reviver przy użyciu wełny stalowej 000 lub bawełnianej szmatki. W razie zniszczenia powierzchni drewno przeszlifować delikatnie papierem ściernym o granulacji 320 i nanieść nową warstwę pielęgnacyjną wzdłuż usłojenia, usuwając ewentualny nadmiar. Jeżeli drewno było dodatkowo bejcowane przed naniesieniem olejowosku, należy uniknąć szlifowania do surowego drewna.